



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www.acolor.cz

Technický list

Mořidlo louhové

Popis výrobku

Vodou ředitelné mořidlo na dřevo se zestařujícím účinkem

Použití

Pro moření druhů dřev, které obsahují třísloviny např. dub

Technická data

barva: 16 odstínů

hustota : 1,05 Kg/dm³

ředidlo: voda

Příprava

Dřevo dokonale zbavte dřevního prachu.

Dřevo musí být dobře obroušeno. Pod oleje se doporučuje brus dřeva 100 – 120, pod lakování potom brus 150 – 180.

Zpracování

Louhové mořidlo dobře promíchejte a naneste štětcem ve směru dřevních vláken. Nechte krátce účinkovat a potom stejnoměrně mořidlo rozetřete štětcem nebo kartáčem podle zamýšleného efektu.

Sušení

Nechte schnout přes noc min při teplotách 18°C

Údržba

Plocha se potom dokončuje oleji, vosky nebo lakem. Plocha se může před olejováním jemně uhladit.

Vydatnost

7-12 m²/l

Skladovatelnost

V uzavřeném originálním obalu v chladu-12 měsíců

Informace o výrobku

Chránit před dětmi. Při požití vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento obal nebo etiketu. Používejte ochranné rukavice.