

CIRANOVA®
SINCE 1929



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet.

Produced by Debal Coatings nv

Industieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium
tel. + 32 (0) 51 30 11 40
fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51
+420 317 793 437
www.acolor.cz

Technický list Vosk na dřevo Qualit t

Popis v robku

Tradi n  v sk vyroben z p rodn ch materi l  jako je africk  v el  v sk, karnaubsk  v sk a  ist  portugalsk  terpent n

Technick  data

Konzistence: pasta
Hustota: 0,8 g/cm³
Z pach: terpent n
Su ina: 24%

Pou it 

Pro voskov n  n bytku, dve  , tr m . Mramoru a kamen .

P  prava materi lu

Podklad mus  b t d b  obrou en, doporu ujeme brusn  pap r a  zrna 150-180. P  pou it  hrub  ho brusn ho pap ru se zvyšuje spot eba v sku a sn huje lesk. Brusn  prach d b  odstr n me. K mo en  d eva m u eme pou  t mo idla Aquacolor, Aquavintage, V skov  mo idlo. D b  rovnom rn  obrousit, brusn  prach odstr nit. Doporu en  brusn  zrna   slo 120. Vzhledem k tomu,  e materi l je vyroben z p rodn ch surovin, mohou se od sebe barevn  li it jednotliv  balen  a  ar e. Doporu ujeme pot ebn  množství sl t do jedn  n doby a po  dn  prom chat a kone n  odst n p edem ov  it.

N vod k pou it 

Naneste tenkou vrstvu v sku smotkem hadru,   t cem nebo kart  em. Po zaschnut  plochu p ele t te kart  em.

Doporu ujeme postup p edem vyzkou et.

Spot eba: 7-10m²/litr

Doba schnut 

1 2 hodin p  pokojov  teplot 

 prava

Po uschnut  se le t  tvrd m kart  em. Pro n slednou  dr bu pou ijte Tekut  v sk CIRANOVA

Informace o produktu

Barevn  odst ny: bezbarv ,  lut , st edn  hn d , antik a tmav  hn d . Kone n  odst n je nutn  p edem vyzkou et, nebo  d evina od d eviny a brus d eva p n    j n  odst n.

Balen : 500ml, 1 litr, 5 litr 

Skladovatelnost: 1 rok v d b  uzav en m origin ln m obalu.