



Technický list

Anglický vosk

Popis výrobku

Anglický vosk CIRANOVA je tradičně vyrobený leštitelný vosk na základě přírodních surovin jako je carnabua, candelila, surový včelí vosk a rychleschnoucí alifatická rozpouštědla.

Technická data

KONZISTENCE : pasta

HUSTOTA : 0,8 g/m³

ZÁPACH : terpentýnový

SUŠINA : 30 %

Použití

Pro voskování a leštění již voskovaných nebo lakovaných ploch nábytku, trámu, dveří a podlah.

Příprava

Ještě neupravené dřevěné plochy se mohou předem upravit s Wachsbeize Ciranova nebo Holzbeize Ciranova . Naneste kartáčem nebo hadrem. Lepší je nanést dvě tenčí vrstvy mezi schnutím než jednu silnější. Zhruba 1/2 hodiny nechte schnout a potom tvrdým leštícím kartáčem a měkkým hadrem vyleštíte. Muže se použít stříkáci pistole s přehřevem.

Doba schnutí

Nechte schnout 0,5 hodiny při pokojové teplotě.

Vydatnost

cca 7 - 12 m²/l na nános

Následná péče – údržba

Po uschnutí se leští tvrdým kartáčem, měkkým hadrem, ocelovou vlnu nebo nylonovými vlákny.

Informace o produktu

Anglický vosk CIRANOVA je vyroben přírodních surovin vosk je nutné skladovat v chladu.

Anglický vosk je hořlavý!

Před upotřebením nechte několik dní temperovat při pokojové teplotě.

Minimální trvanlivost 2 roky od data výroby.

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz