

Technický list

WOODPROTECTOR



5L 1L

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet

Popis výrobku

Olej vyrobený na základě přírodních surovin pro olejování dřeva z exotických tvrdých druhů dřeva (tropické druhy), ostatní druhy konzultujte s technikem. Vyniká nízkou viskozitou a tím i schopností pronikat do hloubky. Vyživuje a ochraňuje dřevo, odpuzuje vodu. Snižuje tvorbu mechu a šednutí.

Technická data

VZHLED : TMAVÁ TEKUTINA

HUSTOTA : 0,9 g/m³

VISKOZITA : 25" při DIN 4mm/20°C

ZÁPACH : PO LNĚNÉM OLEJI

Použití

Pro povrchovou úpravu a udržování zahradního nábytku a dřevěných teras, výhradně z exotických tvrdých druhů dřeva.

Příprava

Suché surové dřevo obrousit brusným papírem zrna č. 120 a postupně 2x s mezi schnutím 24 hodin napustit. Olej se po natření nechá vsakovat cca 10 minut a potom se přebytek oleje vysuší hadrem. Napuštěná plocha nesmí lepit. Při údržbě již dřívě natřeného dřeva, staré nátěry, špínu a mech zcela odstranit prostředkem Green Remover CIRANOVA.

Doba schnutí

Proti prachu: 6 hodin

Přetírání: po 24 hodinách

Vydatnost

5 - 10 m²/l na nános štětcem v závislosti na druhu dřeviny a způsobu obroušení

Následná péče – údržba

Dle místních povětrnostních a jiných podmínek se plocha ošetřuje 1 - 2x za 1 rok stejným přípravkem Woodprotector

Informace o produktu

Minimální trvanlivost je dva roky od data výroby.

balení: 1 litr, 5 litrů, 25 litrů a 200 litrů

Zvláštní informace

Před použitím dobře zamíchat. **POZOR oleje napuštěné hadry jsou samovznětlivé, Po použití vhodte do nádoby s vodou!!!**

Velmi dobré impregnační vlastnosti a vodě odpudivost. Provedeny testy naproti skluznost podle ČSN EU 74 4507. Požadovaný koeficient je 0,3. Woodprotector dosahuje hodnoty od 0,401 za sucha do 0,68 za mokra. Má tedy za mokra lepší protiskluzné vlastnosti než za sucha. Nikdy nepoužívat na vlhký podklad!

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz