



## Technický list

# Kalkpaste Ciranova

### Popis výrobku

K použití hotová bílá pasta, k bělení pórů dřeva u otevřeně pórovitých dřevin.

### Technická data

KONZISTENCE : pasta

HUSTOTA : 0,8 g/m<sup>3</sup>

ZÁPACH : terpentýnový

SUŠINA : 30 %

### Použití

Dřevinu vykartáčovat pomocí drátěného (mosaz) nebo nylonového kartáče. Otevřeně pórovité dřeviny kartáčovat ve směru dřevních vláken.

Po vykartáčování dřeva přebrousit zrnem 150 a dřevo upravit ředěným plnidlem nebo lakem. Poté přebrousit zrnem 240 nebo 320 a bílou pastu kartáčem vetřít do plochy. Nechat uschnout a s ocelovou vlnou 0 a dle přání obrousit. Po plném uschnutí nastříkat jednu vrstvu laku.

### Příprava

Pro všechny všechny pórovité dřeviny jako je dub, jasan a jilm-doporučujeme masivní nebo dýhovanou plochu vykartáčovat.

### Doba schnutí

Proti prachu: po 30 minutách (20°C)

Brousitelný: po 1 hodině

K lakování: po 2 hodinách

### Informace o produktu

Barevné odstíny: bílý

Balení: 500ml, 1 litr

Skladovatelnost: 1 rok v dobře uzavřeném originálním obalu

Tento výrobek není škodlivý pro životní prostředí. Obsahuje žitnou mouku a znovu použitelnou titanovou bělobu. Rozpouštědlem je voda a lněný olej.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

### Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

[www.acolor.cz](http://www.acolor.cz)